


Ihr eigener  
 Personal - Computer  
 mit ETHERNET Kombi-Karte  
**Genauere Beschreibung:  
 siehe Voraussetzungen für  
 den PC !**

**Thermoanalyse**  
 Datum: 09.01.1997 Uhrzeit: 08:32  
 Ofen: 5  
 Legierung Nr. 1: GKAlSi10Mg (573,0 °C)  
 Chargennr.: 97010910  
 gültig: ja  
 Text:

Abkühlkurve Nr. 10



Veredlung: 7,7 °C  
 Kornfeinung: 8,5

	TG	TLU	TLO	dTL	TSU	TSO	dTS	TW	yTW
[°C]	627,5	590,9	592,8	1,9	564,9	565,3	0,4	588,2	-1,2 °C/sec
[sec]	1,0	7,0	9,0	2,0	92,0	103,0	11,0	21,0	

**Dichtemessung**  
 Datum: 09.01.1997 Uhrzeit: 08:34 Ofen: 5  
 Dichteindex: 1,46

**Spektralanalyse**  
 Datum: 09.01.1997 Uhrzeit: 08:30 Ofen: 5

Si	Fe	Mn	Mg	Cu	Zn	Ti	Ni
9,510	0,321	0,147	0,339	0,164	0,062	0,118	0,019
Sr	Ca	Na	Sb	Cr	Sn	Pb	P
0,0005	0,0002	0,0082	0,0005	0,018	0,0080	0,014	0,0003